ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ PRESTIGE ACRYLIC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	7500 - 8000 mPa•s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.52 ± 0,02 gr/cm³
pH:	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα:	30-45 min
Χρόνος επαναβαφής (*):	3-4 hr
Απόδοση:	10-12m²/lt ανά στρώση
Αραίωση:	5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

100% ακρυλικό λευκό χρώμα για τη βαφή εξωτερικών επιφανειών με εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για φρεσκάρισμα με εύκολη εφαρμογή. Υψηλή λευκότητα και αναλλοίωτες αποχρώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή λευκότητα
- Ιδανική καλυπτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Πολύ καλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα
- Ξύλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C -35°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια με αστάρι αραίωσης διαλύτου Desmo Seal.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ PRESTIGE ACRYLIC εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) ‘Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lt

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9-ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310-752609
info@superlux.gr | www.superlux.gr